WPP PP PPH4CG-4

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	کربنات کلسیم؛ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PP PPH4CG-4 یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) است که با کربنات کلسیم و الیاف شیشه پر شده است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: درپوش/درب/بست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	کربنات کلسیم الیاف شیشه‌ای	- -	- -
کاربردها	بسته بندی ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 1.3 0.80	-	ASTM D955
جذب آب	% 0.030	-	ASTM D570
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	93	-	-
	75	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 6.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2760	psi 400304.88	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 50.3	psi 7295.41	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	J/m 45	ft·lb/in 0.8428	-
	J/m 27	ft·lb/in 0.5057	-
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف		-	ASTM D256
	J/m 390	ft·lb/in 7.3	-
	J/m 280	ft·lb/in 5.24	-
ضربه Gardner	J 0.904	-	ASTM D3029

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 132	F° 269.6	-
	C° 85.0	F° 185.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.