WPP PP PPH6TF4C-Black

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۴۰٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PP PPH6TF4C-Black یک محصول پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopoly) است که حاوی 40% پرکننده تالک است. در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربردهای WPP PPH6TF4C-Black شامل صنعت خودرو و کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی است. ویژگی ها عبارتند از: تثبیت کننده حرارت با نقدینگی بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده تالک، 40% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	سیالیت بالا پایداری حرارتی پایداری تماس مس	- - -	- - -
کاربردها	اجزای الکتریکی کاربرد در زمینه خودرو قطعات داخلی خودرو قطعات خارجی خودرو	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.24 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	3.5 %	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی	5500 MPa	797709.0 psi	ISO 178
تنش خمشی	48.0 MPa	6961.82 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	131 C°	267.8 F°	ISO 75-2/B
	81.0 C°	177.8 F°	ISO 75-2/A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.