# WPP PP PRC25MF1.2C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Washington Penn .Plastic Co. Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۱۲٪ میکا | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

WPP PP PRC25MF1.2C یک محصول پلی پروپیلن است که با 12% میکا پر شده است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: خودرو. ویژگی‌ها عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز انعطاف پذیر مقاوم در برابر حرارت اصلاح شده در برابر ضربه صلب

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | میکا، 12% پرکننده به وزن | - | - |
| **افزودنی** | تغییر دهنده ضربه‌ای | - | - |
| **محتوای بازیافتی** | بله، 25% | - | - |
| **ویژگی‌ها** | چکش‌خوار<br>مقاومت حرارتی بالا<br>سختی بالا<br>تغییر یافته ضربه‌ای<br>جریان متوسط | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.998 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 8.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 24.0 MPa | 3480.91 psi | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 1500 MPa | 217557.0 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 73 J/m | 1.37 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 56.0 C° | 132.8 F° | ASTM D648 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.