WPP PP PRC25TF3.2-Black

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۲٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PRC25TF3.2-Black یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) است که حاوی 32% پرکننده تالک است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی ها عبارتند از: حفاظت از محیط زیست/سبز، هموپلیمر، تثبیت کننده حرارتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده تالک، 32% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
محتوای بازیافتی	بله، 25%	-	-
ویژگی‌ها	محتوای هالوژن پایین هموپلیمر پایداری حرارتی	- - -	- - -
کاربردها	قطعات زیر کاپوت خودرو کاربرد در زمینه خودرو	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.16 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2/5
کرنش کششی	7.0 %	-	ISO 527-2/5
مدول خمشی	3100 MPa	449617.8 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	2.0 kJ/m² 3.0 kJ/m²	- 0.9516 ft·lb/in² 1.43 ft·lb/in²	ISO 180 ISO 180 ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	129 C° 83.0 C°	- 264.2 F° 181.4 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.