WPP PP PRC25TF4-Black B46051

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۴۳٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PP PRC25TF4-Black B46051 یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) است که حاوی 43% پرکننده تالک است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. زمینه‌های کاربردی معمولی عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی‌ها عبارتند از: حفاظت از محیط زیست/سبز هموپلیمر مقاومت خوب در برابر UV مقاومت خوب در برابر آب و هوا تثبیت کننده حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده تالک، 43% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی پایداری‌کننده UV	- -	- -
محتوای بازیافتی	بله، 25%	-	-
ویژگی‌ها	هموپلیمر مقاومت خوب در برابر UV مقاومت خوب در برابر آب و هوا پایداری حرارتی	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو قطعات خارجی خودرو	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.26 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2/5
مدول خمشی	4200 MPa	609159.6 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		- 0.9516 ft·lb/in² 1.19 ft·lb/in²	ISO 180 ISO 180 ISO 180
	2.0 kJ/m² 2.5 kJ/m²		

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	132 C°	269.6 F°	ISO 75-2/B
	89.0 C°	192.2 F°	ISO 75-2/A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.