WPP PP PRC25TF4-Black B46211

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۹٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PP PRC25TF4-Black B46211 یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) است که حاوی 39% پرکننده تالک است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی ها عبارتند از: حفاظت از محیط زیست/سبز، مقاومت در برابر حرارت، سخت، نرم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده تالک، 39% پرکننده به وزن	-	-
محتوای بازیافتی	بله، 25%	-	-
ویژگی‌ها	سختی، بالا سیالیت خوب مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی مقاومت حرارتی، بالا چکش‌خواری	- - - - -	- - - - -
کاربردها			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربرد در زمینه خودرو قطعات داخلی خودرو قطعات خارجی خودرو	- - -	
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.24 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-2/5
کرنش کششی	8.0 %	-	ISO 527-2/5
مدول خمشی	4100 MPa	594655.8 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	1.5 kJ/m²	0.7137 ft·lb/in²	ISO 179
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180
	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	ISO 180
	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	131 C°	267.8 F°	ISO 75-2/B
	87.0 C°	188.6 F°	ISO 75-2/A
	84.0 C°	183.2 F°	ISO 75-2/Af

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.