WPP PP UP4I203 - Natural

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۲۱٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

هموپلیمر پلی پروپیلن پر شده با تالک بسته تثبیت کننده پیری حرارتی طولانی مدت UL RTI 120 درجه سانتیگراد رتبه اشتعال پذیری UL 94 HB دارای لیست UL برای استفاده در تجهیزات لباسشویی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E71070-267184	-	-
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده تالک، 21% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	هموپلیمر مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی پر کردن	- - -	- - -
کاربردها	لوازم الکتریکی	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	35.2 MPa	5105.34 psi	ASTM D638
مدول خمشی	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	127 C°	260.6 F°	ASTM D648
	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D648
RTI Elec	120 C°	248.0 F°	UL 746
RTI Imp	120 C°	248.0 F°	UL 746
RTI	120 C°	248.0 F°	UL 746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	HB	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.