WPP TPO TPO-2563 P Black

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	TPO
فیلر	۲۶٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP TPO TPO-2563 P Black یک محصول کامپوزیت پلی پروپیلن حاوی 26٪ پرکننده معدنی است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی ها عبارتند از: چقرمگی کالای سخت، مقاومت در برابر ضربه، نرم، پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده معدنی، 26% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، خوب سیالیت متوسط سختی خوب چکش‌خواری سختی متوسط	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو قطعات خارجی خودرو	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133
سختی دورومتر	60	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	200 %	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180
	3.5 kJ/m²	1.67 ft·lb/in²	ISO 180
	38 kJ/m²	18.08 ft·lb/in²	ISO 180
ضربه پرتاب وزنه ابزاری		-	ASTM D3763
	22.0 J	-	ASTM D3763
	18.0 J	-	ASTM D3763

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	90.0 C°	194.0 F°	ISO 75-2/B
	68.0 C°	154.4 F°	ISO 75-2/A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب انبساط حرارتی خطی		-	ASTM E831
	4.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E831
	1.5E-4 cm/cm/°C	-	ASTM E831

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.