# WPP TPO TPO-257 UV Black

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Washington Penn Plastic Co. Inc. | **دسته بندی** | TPO |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

WPP TPO TPO-257 UV Black یک محصول کامپوزیت پلی پروپیلن است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی ها عبارتند از: چقرمگی کالای سخت، مقاومت در برابر ضربه، نرم، پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | پایداری‌کننده UV | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت در برابر ضربه، خوب | - | - |
| | سیالیت متوسط | - | - |
| | سختی خوب | - | - |
| | چکش‌خواری | - | - |
| | سختی متوسط | - | - |
| **کاربردها** | کاربرد در زمینه خودرو | - | - |
| | قطعات خارجی خودرو | - | - |
| | بند | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکل ظاهری** | سیاه<br>رنگ‌های موجود | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.898 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 9.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **سختی دورومتر** | 60 | - | ASTM D2240 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 20.0 MPa | 2900.76 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 500 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 936 MPa | 135755.57 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | بدون شکست | - | ASTM D256 |
| **ضربه پرتاب وزنه ابزاری** | 22.0 J | - | ASTM D3763 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ضریب انبساط حرارتی خطی** | | - | ASTM E831 |
| | 1.1E-4 cm/cm/°C | - | ASTM E831 |
| | 1.8E-4 cm/cm/°C | - | ASTM E831 |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| نامشخص | | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.