WPP TPO TPO-3975 UVP 848 GLM

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	TPO
فیلر	۲۰٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

خواص نشان داده شده در زیر برای یک آلیاژ الفین ترموپلاستیک پر شده با 20٪ مواد معدنی معمولی است. محصولات اضافی با خواصی که برای کاربردهای خاص طراحی شده اند، ارائه می شوند.
کاربردهای معمولی: کاربردهای کاملاً رنگ شده بیرونی مانند نماهای سپر، راکرها، کناره های بدنه و تزئینات نما. ویژگی ها و گزینه ها: آزمایش شده در دمای 23 ± 2 درجه سانتیگراد (73.4 ± 3.6 درجه فارنهایت) و رطوبت نسبی 50 ± 5٪ مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. تعادل عالی بین استحکام ضربه و استحکام. شکل پذیری بسیار خوب و چقرمگی عملی. ترکیب قابل رنگ آمیزی تثبیت شده در برابر اشعه ماوراء بنفش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی، 20% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	چکش‌خوار	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	جریان بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت ضربه بالا سختی بالا قابل رنگ‌آمیزی	- - -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی بامپر خودرو قطعات داخلی خودرو فاسیاها	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.03 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	24 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	15.0 MPa	2175.57 psi	ISO 527-2/50
مدول خمشی	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	7.0 kJ/m² 54 kJ/m²	- 3.33 ft·lb/in² 25.69 ft·lb/in²	ISO 180 - -
انرژی ضربه ابزاری چندمحوری	20.0 J 17.0 J	- - -	ASTM D3763 - -

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 52.0	F° 125.6	ISO 75-2/A

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.