EcoLon® MRGF1945-BK1

تولیدکننده	Wellman Engineering Resins	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۲۵٪ شیشه/معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EcoLon® MRGF1945-BK1 یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با 25% شیشه/مواد معدنی پر شده است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	شیشه\معدنی، 25% پرکننده به وزن	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.32 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 294-4
	1.1 %	-	-
	0.59 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	89.0 MPa	12908.38 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	2.8 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	5250 MPa	761449.5 psi	ISO 178
تنش خمشی	132 MPa	19145.02 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	4.9 kJ/m²	2.33 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	173 C°	343.4 F°	ISO 75-2/A
دمای ذوب	220 C°	428.0 F°	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.