# Wellamid® GF30-60 XE-NBK1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wellman Engineering Resins | **دسته بندی** | Nylon 6 |
| **فیلر** | ۳۳٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Wellamid® GF30-60 XE-NBK1 یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با 33٪ الیاف شیشه پر شده است. در آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول Wellamid® GF30-60 XE-NBK1: خودرو

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **UL Yellow Card** | E44600-235474 | - | - |
| **فیلر / تقویت‌کننده** | الیاف شیشه، 33% پرکننده بر اساس وزن | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.38 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | ISO 294-4 |
| | % to 1.1 0.70 | - | - |
| | % to 0.50 0.10 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | MPa 165 | psi 23931.27 | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | % 3.0 | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | MPa 9200 | psi 1334349.6 | ISO 178 |
| **تنش خمشی** | MPa 235 | psi 34083.93 | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | kJ/m² 10 | ft·lb/in² 4.76 | ISO 180 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | C° 210 | F° 410.0 | ISO 75-2/A |
| **دمای ذوب (DSC)** | C° 220 | F° 428.0 | ISO 3146 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.