# Wellamid® GS25-66 22L-NBK1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wellman Engineering Resins | **دسته بندی** | Nylon 66 |
| **فیلر** | ۲۵٪ گوی شیشه‌ای | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Wellamid® GS25-66 22L-NBK1 یک ماده پلی آمید 66 (نایلون 66) است که با 25٪ دانه شیشه پر شده است. این ماده در آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی Wellamid® GS25-66 22L-NBK1: دارای درجه اشتعال پذیری.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | گوی شیشه‌ای، ۲۵% پرکننده به وزن | - | - |
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.32 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ISO 294-4 |
| | 1.5 to 1.9 % | - | - |
| | 1.4 to 1.8 % | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 70.0 MPa | 10152.66 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | 3.0 % | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | 3900 MPa | 565648.2 psi | ISO 178 |
| **تنش خمشی** | 114 MPa | 16534.33 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Izod بدون شکاف** | 3.3 kJ/m² | 1.57 ft·lb/in² | ISO 180 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 84.0 C° | 183.2 F° | ISO 75-2/A |
| **دمای ذوب** | 260 C° | 500.0 F° | ISO 3146 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | HB | - | UL 94 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.