# Wellamid® MR409 22H-NBK3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wellman Engineering Resins | **دسته بندی** | Nylon 66 |
| **فیلر** | ۴۰٪ مواد معدنی | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Wellamid® MR409 22H-NBK3 یک ماده پلی آمید 66 (نایلون 66) است که با 40% مواد معدنی پر شده است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول Wellamid® MR409 22H-NBK3: خودروسازی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | معدنی، 40% پرکننده به وزن | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.48 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ISO 294-4 |
| | 1.2 to 1.6 % | - | - |
| | 1.3 to 1.7 % | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 75.0 MPa | 10877.85 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | 5.0 % | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | 5600 MPa | 812212.8 psi | ISO 178 |
| **تنش خمشی** | 130 MPa | 18854.94 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | 4.0 kJ/m² | 1.9 ft·lb/in² | ISO 180 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 80.0 C° | 176.0 F° | ISO 75-2/A |
| **دمای ذوب (DSC)** | 260 C° | 500.0 F° | ISO 3146 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.