Absylux® Unfilled

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Absylux ABS یک پلاستیک مهندسی کم هزینه است که ماشینکاری و ساخت آن آسان است. Absylux یک ماده ایده آل برای کاربردهای ساختاری است که در آن مقاومت در برابر ضربه، استحکام و سفتی مورد نیاز است. به طور گسترده ای برای ماشینکاری نمونه های اولیه پیش تولید استفاده می شود زیرا پایداری ابعادی عالی دارد و رنگ آمیزی و چسباندن آن آسان است. Absylux طبیعی (بژ) و مشکی مطابق با FDA برای استفاده در کاربردهای فرآوری مواد غذایی هستند. کاربردها عبارتند از: نمونه های اولیه ماشینکاری شده قطعات ساختاری بلوک های پشتیبانی محفظه ها پوشش ها مزایای Absylux: مقاومت در برابر ضربه عالی قابلیت ماشینکاری خوب کیفیت زیبایی شناسی عالی رنگ آمیزی و چسباندن آسان استحکام و سفتی خوب هزینه کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	قابل ماشین‌کاری	-	-
	قابل رنگ‌آمیزی	-	-
	ظاهر سطح دلپذیر	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	محفظه‌ها پوشش‌های محافظ قطعات ساختاری	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
شکل ظاهری	بژ سیاه رنگ طبیعی سفید	- - - -	- - - -
اشکال	فیلم میله ورق اسلب	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.03 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	105	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2080 MPa	301679.04 psi	ASTM D638
استحکام کششی	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2160 MPa	313282.08 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	66.9 MPa	9703.04 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار			ASTM D256 - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	J/m 590	ft·lb/in 11.05	
	J/m 850	ft·lb/in 15.92	

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 93.3	F° 199.94	-
	C° 80.6	F° 177.08	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.