EBAC+® SP1903

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EBA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین های EBAC به طیف گسترده ای از مواد از جمله کاغذ، پلی الفین ها، پلی الفین های جهت دار، پلی استرها، یونومرها، PVC، PVdC غیر پلاستیکی و سایر پلیمرهای قطبی می چسبند و با آنها سازگار هستند. این رزین ها نسبت به پلی اتیلن ها کمتر کریستالی و نرم تر هستند. آنها در دماهای اکستروژن غیر خورنده هستند و پایداری حرارتی عالی در کل محدوده دمای پردازش دارند. کوپلیمرهای تخصصی EBAC+ تحت فناوری ثبت شده تولید می شوند: US Patent 5804675.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب پایداری حرارتی خوب	- -	- -
کاربردها	فیلم لایه اتصال	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.940 g/cm³	-	ASTM D1505

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.45 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای n-بوتیل آکریلات	18.0 %wt	-	-
سختی دورومتر	40	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	730 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	55.0 °C	131.0 °F	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	102 °C	215.6 °F	ASTM D3418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.