EMAC+® SP1330

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین های EMAC به طیف گسترده ای از مواد از جمله کاغذ، پلی الفین ها، پلی الفین های جهت دار، پلی استرها، یونومرها، PVC، PVdC غیر پلاستیکی و سایر پلیمرهای قطبی می چسبند و با آنها سازگار هستند. برای استفاده به عنوان لایه آب بندی حرارتی، لایه چسب یا اصلاح کننده برای افزایش هزینه/عملکرد. آنها در دماهای محیط و انجماد نرم، انعطاف پذیر و سخت هستند و ESCR عالی را نشان می دهند. این پلیمرها قابلیت پر شدن جامد بالا و سازگاری با طیف گسترده ای از پلیمرها را نشان می دهند. این امر استفاده از آنها را به عنوان پایه برای کنسانتره های همه منظوره برای افزودن به طیف گسترده ای از پلیمرها تسهیل می کند. رزین های EMAC مانند LDPE پردازش می شوند. کوپلیمرهای تخصصی EMAC+ تحت فناوری ثبت شده تولید می شوند: US Patent 5804675.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	نرم	-	
کاربردها	فیلم	-	-
	لایه اتصال	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.948 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای متیل آکریلات	20.0 %wt	-	-
سختی دورومتر	37	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	870 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	49.0 °C	120.2 °F	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	93.0 °C	199.4 °F	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.