ELEVATE™ EF437

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Westlake EF437 یک کوپلیمر EVA %2.5 است که برای فیلم‌هایی که نیاز به ویژگی‌های نوری و استحکام عالی دارند، طراحی شده است. این رزین مطابق با قوانین کشر دارای ویژگی‌های عالی مهر و موم حرارتی و خواص شکنندگی در دماهای پایین است. کاربردها/استفاده‌ها: بسته‌بندی با وضوح بالا، کیسه‌های تولید سبک و متوسط، ترکیب خطی برای مهر و موم و وضوح.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	گواهی کُشر	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	استحکام بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	اپتیکال	-	-
	قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	فیلم‌ها	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	مخلوط کردن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	2.5 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	32 µm	1.26 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	138 MPa	20015.24 psi	ASTM D882
	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D882
	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	350 %	-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	150 g	5.29 oz	ASTM D1709A

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	79	-	ASTM D2457

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	% 3.3	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.