ELEVATE™ EF561

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Westlake EF561 یک کوپلیمر EVA %6.5 با شاخص ذوب جزئی است که برای کیسه‌های یخ، کیسه‌های غذای منجمد و سایر فیلم‌هایی که نیاز به استحکام عالی و ویژگی‌های خوب مهر و موم حرارتی دارند، طراحی شده است. این رزین مطابق با قوانین کشر دارای ویژگی‌های عالی شکنندگی در دماهای پایین است. کاربردها/استفاده‌ها: بسته‌بندی غذای منجمد، بسته‌بندی غذای تازه، کیسه‌های یخ، کیسه‌های تولید سنگین.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	گواهی کُشر	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
	مقاومت دما پایین	-	-
	سختی خوب	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کیسه بسته بندی سنگین	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.929 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.55 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	6.5 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	32 µm	1.26 mil	-
مدول سکانت	103 MPa 110 MPa	- 14938.91 psi 15954.18 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	24.1 MPa 25.5 MPa	- 3495.42 psi 3698.47 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	380 % 550 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	480 g	16.93 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	74	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	4.8 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.