ELEVATE™ EF563

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake EF563 یک کوپلیمر اتیلن وینیل استات 6.5٪ است که برای اکستروژن فیلم دمیده طراحی شده است. EF563 دارای کشش عالی، ذوب/پراکندگی در دمای پایین و اپتیک شفاف در یک فیلم نرم اما بسیار سخت است. کاربرد/موارد استفاده: کیسه های افزودنی دسته ای، بسته بندی فیلم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	گواهی کُشر کوپلیمر اپتیکال خوبی جداسازی سختی خوب	- - - - -	- - - - -
کاربردها	بسته‌بندی کیسه‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.932 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	6.5 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	38 µm	1.5 mil	-
مدول سکانت	96.5 MPa 103 MPa	- 13996.17 psi 14938.91 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	31.0 MPa 22.8 MPa	- 4496.18 psi 3306.87 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	180 g	6.35 oz	ASTM D1709

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	103 C°	217.4 F°	Internal method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	60	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	10 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.