Westlake LDPE EC1390AA

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WESTLAKE پلی اتیلن با چگالی کم EC1390 عمدتاً در کاربردهای پوشش‌دهی اکستروژن استفاده می‌شود که نیاز به سرعت‌های خطی سریع و وزن‌های پوشش‌دهی نسبتاً کم دارند. در مقایسه با سایر مواد پوشش‌دهی پلی اتیلن با چگالی کم که دارای شاخص ذوب به مراتب پایین‌تری هستند، EC1390 چسبندگی بهتری به زیرلایه‌های کاغذی دارد و می‌تواند در دمای کمی پایین‌تر دوخت حرارتی شود. با این حال، مواد پوشش‌دهی با شاخص ذوب بالا کمی بیشتر در ناحیه گردن و دمای دوخت حرارتی باریک‌تری تولید می‌کنند. EC1390 - 1390P.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب تأیید شده کُشر	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوشش پوشش اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.915 g/cm³	-	ASTM D4883
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	193 MPa	27992.33 psi	ASTM D790

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	302 to 329 °C	575.6 - 624.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.