Westlake LDPE EF1807

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن Westlake EF1807 یک فرمولاسیون با چگالی کم است که برای کاربردهای فیلم که نیاز به چقرمگی دارند پیشنهاد می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم ریخته‌گری فیلم بسته‌بندی غذا	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.921 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	221 MPa	32053.4 psi	-
	276 MPa	40030.49 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	33.1 MPa	4800.76 psi	-
	21.4 MPa	3103.81 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	200 %	-	-
	800 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	80	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	4.0 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	182 to 193 °C	359.6 - 379.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.