Westlake LDPE EF378

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WESTLAKE EF378 برای کاربردهای فیلم ریخته گری پیشنهاد می شود. دارای کدورت و براقیت عالی، استحکام خوب، قابلیت پردازش خوب و قابلیت سیل حرارتی خوب است. کاربردها/موارد استفاده: آستر پوشک، شفافیت عمومی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نکته برجسته	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	عمومی	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	عمومی	-	-
	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	32 µm	1.26 mil	-
مدول سکانت	172 MPa 200 MPa	- 24946.54 psi 29007.6 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	24.1 MPa 18.6 MPa	- 3495.42 psi 2697.71 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	350 % 700 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	80 g	2.82 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	70	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	5.5 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.