Westlake LDPE EF403

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن WESTLAKE EF403 یک فرمولاسیون با چگالی کم و شاخص جریان مذاب کسری است که برای استفاده در کاربردهای فیلم شرینک شفاف پیشنهاد می شود. این فرمول LDPE قابلیت شرینک شدن عالی را نشان می دهد و دارای خواص نوری بسیار خوبی است. کاربردها/موارد استفاده: کیسه های تولید با وزن متوسط، فیلم شرینک با شفافیت خوب، کیسه برای اقلام نساجی، روکش نوشیدنی/بطری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	گواهی کُشر	-	-
	چگالی پایین	-	-
	اپتیکال	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	جمع شدگی بالا	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-
	فیلم قابل جمع شدن	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	32 µm	1.26 mil	-
مدول سکانت	179 MPa 221 MPa	- 25961.8 psi 32053.4 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	30.3 MPa 23.4 MPa	- 4394.65 psi 3393.89 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	500 % 700 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	130 g	4.59 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	75	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	4.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.