Westlake LDPE EN1817AA

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EN1817AA = 1830A, 1830E, 1830F کاربرد/موارد استفاده فیلم تبدیل برای مواد غذایی پزشکی انعطاف‌پذیر بسته‌بندی صنعتی شرح محصول پلی اتیلن Westlake EN1817 یک فرمولاسیون با چگالی کم است که برای کاربردهای فیلم که نیاز به شفافیت بالا، مقاومت در برابر پارگی و ضربه خوب، قابلیت چاپ خوب و محدوده آب‌بندی حرارتی گسترده دارند، پیشنهاد می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چاپ پذیری عالی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.7 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	207 MPa	30022.87 psi	-
	241 MPa	34954.16 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	33.8 MPa	4902.28 psi	-
	22.1 MPa	3205.34 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	300 %	-	-
	850 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	70	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نسبت دمش (Blow-up Ratio)	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	182 to 193 °C	359.6 - 379.4 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.