Westlake LDPE EP413

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن WESTLAKE EP413 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که برای کاربردهای شفافیت فیلم دمشی یا ریخته‌گری توصیه می‌شود. این ماده دارای خواص نوری بسیار خوبی است و برای فیلم‌های نانوایی، کیسه‌های محصولات و کاربردهای شفافیت عمومی پیشنهاد می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم ریخته‌گری فیلم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	186 MPa	26977.07 psi	-
	207 MPa	30022.87 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	26.2 MPa	3800.0 psi	-
	17.2 MPa	2494.65 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	490 %	-	-
	700 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	100 g	3.53 oz	ASTM D1709

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	80	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	4.0 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	182 °C to 199	359.6 - 390.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.