Westlake LLDPE LF1020

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake LF1020 یک LLDPE بوتنی با مزایای مکانیکی و کاهش ضخامت عالی است. برای آسترهای قوطی، لفاف استرچ، فیلم کشاورزی و ترکیب با LDPE مناسب است. این محصول با فرمولاسیون‌های مختلف لغزش و ضد بلوک موجود است. کاربردها/موارد استفاده: لفاف استرچ فیلم‌های کشاورزی کیسه‌های زباله ساختارهای اکسترود شده مشترک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بوتن هومومر	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	پوشش	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	پیچش کششی	-	-
	کاربرد کشاورزی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی قالب‌گیری هم‌اکستروژن اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	186 MPa	26977.07 psi	ASTM D882
	207 MPa	30022.87 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	10.3 MPa	1493.89 psi	ASTM D882
	10.3 MPa	1493.89 psi	ASTM D882
	35.9 MPa	5206.86 psi	ASTM D882
	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	120 g	4.23 oz	ASTM D1709A

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.