Westlake LLDPE LF1040

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake LF1040 یک رزین بوتن LLDPE با خواص مکانیکی و آب‌بندی عالی است. می‌توان از آن در فیلم‌های کششی و کاربردهای آستر استفاده کرد و برای اختلاط با LDPE در کاربردهای بسته‌بندی مناسب است. کاربرد/موارد استفاده سهام ترکیبی بسته‌بندی مواد غذایی بسته‌بندی کششی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بوتن همومر قابلیت دوخت حرارتی خوب	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها پوشش مخلوط کردن پیچش کششی بسته‌بندی غذا	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم دمشی	-	
	اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	193 MPa	27992.33 psi	ASTM D882
	214 MPa	31038.13 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D882
	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
	900 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	110 g	3.88 oz	ASTM D1709A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.