Westlake LLDPE LF2010

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake LF2010 یک LLDPE هگزن با سفتی بیشتر مناسب برای فیلم های سنگین و کیسه های حمل و نقل است. این ماده حاوی کمک فرآیند برای سهولت بیشتر اکستروژن است و می تواند با LDPE برای افزایش خواص استحکام ترکیب شود. کاربردها/موارد استفاده: کیسه ها و گونی ها، فیلم های کشاورزی، کیسه های زباله و آسترها، ساختارهای اکسترود شده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش	-	-
ویژگی‌ها	هومر هگزن قابلیت کار، خوب	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها پوشش کیسه‌ها مخلوط کردن کاربرد کشاورزی	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	
روش فرآیند	فیلم دمشی قالب‌گیری هم‌اکستروژن اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.926 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	255 MPa	36984.69 psi	ASTM D882
	290 MPa	42061.02 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	44.8 MPa	6497.7 psi	ASTM D882
	41.4 MPa	6004.57 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
	900 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	210 g	7.41 oz	ASTM D1709A

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.