Westlake LLDPE LF2020

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake LF2020 یک هگزن LLDPE با خواص فیزیکی عالی و ویژگی‌های آب‌بندی حرارتی است که امکان کاهش ضخامت و اختلاط با سایر مواد را فراهم می‌کند. کاربردهای معمولی شامل فیلم‌های کششی، کیسه‌ها و گونی‌های سنگین، فیلم‌های کشاورزی و کیسه‌های زباله و آسترها است. این ماده با سطوح مختلف لغزش و ضد بلوک در دسترس است. کاربرد/موارد استفاده: کیسه‌ها و گونی‌ها فیلم‌های کشاورزی کیسه‌های زباله و خطوط سازه‌های هم اکسترود شده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب همومر هگزن قابلیت دوخت حرارتی خوب	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها پوشش کیسه‌ها مخلوط کردن کاربرد کشاورزی کیسه بسته بندی سنگین	- - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی قالب‌گیری هم‌اکستروژن اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت	207 MPa 248 MPa	- 30022.87 psi 35969.42 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	40.7 MPa 28.3 MPa	- 5903.05 psi 4104.58 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	670 % 900 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	220 g	7.76 oz	ASTM D1709A

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.