MXSTEN® CV77518

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	Plastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین CV77518 یک پلاستومر پلی اتیلن است که برای اکستروژن فیلم دمشده و ریخته گری طراحی شده است و حاوی هیچ گونه افزودنی لغزنده و ضد چسبندگی نیست. فیلم های تولید شده با این رزین دمای شروع آب بندی بسیار پایینی را با پنجره چسبندگی گرم گسترده نشان می دهند. از دیگر ویژگی های این رزین می توان به سفتی بالاتر، نقطه ذوب بالا و سهولت پردازش برای شکاف های باریک قالب اشاره کرد. کاربرد/موارد استفاده: فیلم دمشده فیلم ریخته گری بسته بندی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت حرارتی دما پایین سختی، بالا مطابقت با تماس غذایی	- - -	- - -
کاربردها	بسته‌بندی فیلم‌ها فیلم ریخته‌گری	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.910 g/cm³	-	ASTM D4883
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت	152 MPa 172 MPa	- 22045.78 psi 24946.54 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	35.0 MPa 40.0 MPa	- 5076.33 psi 5801.52 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	700 % 1200 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	400 g	14.11 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf	300 g 550 g	- 10.58 oz 19.4 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922
دمای شروع دوخت حرارتی	88.0 C°	190.4 F°	Internal method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	55	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 13	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.