# MXSTEN® CV77526

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Westlake Plastics Company | **دسته بندی** | Plastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کاربرد/موارد استفاده فیلم دمشده بسته بندی مواد غذایی شرح محصول رزین Mxsten CV Plastomer CV77526 یک پلاستومر پلی اتیلن است که برای اکستروژن فیلم دمشده طراحی شده است و حاوی هیچ گونه افزودنی لغزنده و ضد چسبندگی نیست. فیلم های تولید شده با این رزین دمای شروع آب بندی بسیار پایینی را با پنجره چسبندگی گرم گسترده نشان می دهند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل قبول برای تماس با غذا | - | - |
| **کاربردها** | فیلم<br>بسته‌بندی غذا | -<br>- | -<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | فیلم دمیده شده | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.910 g/cm³ | - | ASTM D4883 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 0.70 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای مذاب فیلم دمشی** | 216 to 232 °C | 420.8 - 449.6 F° | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.