# Westlake PVC 1230P

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Westlake Plastics Company | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

رزین Westlake PVC 1230P PVC یک هموپلیمر با وزن مولکولی متوسط با کاربرد عمومی است که در درجه اول برای اکستروژن محصولات PVC سخت طراحی شده است. این رزین دارای توزیع اندازه ذرات کنترل شده و تخلخل یکنواخت است که منجر به ویژگی‌های اختلاط عالی می‌شود. 1230P پایداری حرارتی خوب و ویژگی‌های چگالی حجمی خوبی را نشان می‌دهد که این Westlake PVC خاص را به ویژه برای تولید لوله و پروفیل‌های اکستروژن سخت مناسب می‌کند. کاربردهای پیشنهادی رزین Westlake PVC 1230P PVC معمولاً در ترکیبات PVC سخت استفاده می‌شود که می‌توان آن را از طریق اکستروژن تک و چند پیچه لوله و مجرا پردازش کرد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | تثبیت کننده حرارتی | - | - |
| **ویژگی‌ها** | عمومی (هدف) | - | - |
| | هوا بندی خوب | - | - |
| | پایداری حرارتی | - | - |
| | وزن مولکولی متوسط | - | - |
| **کاربردها** | لوله | - | - |
| | لوله‌کشی | - | - |
| | پروفایل‌ها | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکل ظاهری** | سفید | - | - |
| **اشکال** | پودر | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>اکستروژن لوله<br>اکستروژن پروفایل | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی ظاهری** | 0.56 g/cm³ | - | ASTM D1895 |
| **K-Value** | 65.0 | - | - |
| **ویسکوزیته ذاتی** | 0.89 | - | ASTM D5225 |
| **اندازه ذرات** | <br>%<br>% | -<br>-<br>- | ASTM D1921<br>-<br>- |
| **ویسکوزیته نسبی (۲۵ درجه سانتی‌گراد)** | 2.17 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **طبقه‌بندی ASTM** | GP3-16040 | - | ASTM D1755 |
| **مواد فرار** | % | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.