WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 304/300

تولیدکننده	WEVO-CHEMIE GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 304/300 یک ماده پلی یورتان است. این ماده در اروپا یا آمریکای شمالی برای ریخته‌گری موجود است. ویژگی‌های مهم WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 304/300 عبارتند از: دارای درجه اشتعال‌پذیری ویسکوزیته کم کاربرد معمولی WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 304/300: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی بردهای مدار چاپی	- -	- -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 0.40	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 28.0	F° 82.4	TMA
رسانندگی گرمایی	W/m/K 0.20	-	ISO 22007-2

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	15 min to 50	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	400 cP to 600	-	-
دمای عملیاتی	-20 °C to 120	-4.0 - 248.0 F°	-
چگالی	0.980 g/cm³ to 1.02 1.20 g/cm³ to 1.24	- - -	- - -
سختی Shore	45 to 50	-	ISO 868

سایر				
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**	
استحکام کششی	MPa 10.0	psi 1450.38	ISO 527	
ازدیاد طول کششی در شکست	% 80	-	ISO 527	
استحکام الکتریکی	kV/mm 24	-	IEC 60243	
گذردهی نسبی	3.40	-	IEC 60250	
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.