WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 9251 FL/300 RE

تولیدکننده	WEVO-CHEMIE GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 9251 FL/300 RE یک ماده پلی‌اوره‌تان است. این ماده در اروپا یا آمریکای شمالی برای ریخته‌گری در دسترس است. ویژگی‌های مهم WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 9251 FL/300 RE عبارتند از: مقاوم در برابر آتش و حرارت. کاربردهای معمول شامل: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، خودروسازی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E108835-100041164	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی بردهای مدار چاپی	- - -	- - -
شماره پرونده UL	E108835	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	مایع	-	
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 1.3	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 20.0-	F° 4.0-	TMA
رسانندگی گرمایی	W/m/K 0.57	-	ISO 22007-2

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 15 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	15 min to 40	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	1300 cP to 1800	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای عملیاتی	-40 to 135 °C	-40.0 - 275.0 F°	-
چگالی	1.20 to 1.24 g/cm³ 1.53 to 1.56 g/cm³	- - -	- - -
سختی Shore	35 to 40 85 to 90	- - -	ISO 868 - -
استحکام کششی	7.00 MPa	1015.27 psi	ISO 527
ازدیاد طول کششی در شکست	80 %	-	ISO 527
استحکام الکتریکی	27 kV/mm	-	IEC 60243
گذردهی نسبی	7.80	-	IEC 60250
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+12 ohms·cm	-	IEC 60093

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.