# WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/1M/600

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | WEVO-CHEMIE GmbH | **دسته بندی** | PUR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/1M/600 یک ماده پلی‌اوره‌تان است. این محصول در آمریکای شمالی یا اروپا در دسترس است و روش پردازش آن: ریخته‌گری است. ویژگی‌های اصلی WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/1M/600 عبارتند از: مقاوم در برابر آتش/درجه‌بندی شده، مقاوم در برابر حرارت. مناطق کاربردی معمول شامل: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، صنعت خودروسازی.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی<br>الکترونیک خودرو<br>کاربرد در زمینه خودرو<br>برد مدار چاپی | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **اشکال** | مایع | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | ریخته‌گری | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جذب آب** | % 2.0 | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای انتقال شیشه‌ای** | -30.0 °C | -22.0 °F | TMA |
| **رسانندگی گرمایی** | 0.30 W/m/K | - | ISO 22007-2 |

## عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری** | HB | - | UL 94 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اجزای ترموست** | نسبت مخلوط بر اساس وزن:<br>100 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **زمان کاربری (Pot Life)** | min | - | - |
| **ویسکوزیته مخلوط ترموست** | cP | - | - |
| **دمای عملیاتی** | C° | - | - |

**چگالی**

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| | | - | - |
| | g/cm³ | - | - |
| | g/cm³ | - | - |
| سختی Shore | | - | ISO 868 |
| استحکام کششی | MPa 6.00 | psi 870.23 | ISO 527 |
| ازدیاد طول کششی در شکست | % 100 | - | ISO 527 |
| استحکام الکتریکی | kV/mm 22 | - | IEC 60243 |
| گذردهی نسبی | 7.50 | - | IEC 60250 |
| مقاومت ویژه حجمی | 6.7E+12 ohms·cm | - | IEC 60093 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.