WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/71 FL/900

تولیدکننده	WEVO-CHEMIE GmbH	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/71 FL/900 یک ماده پلی‌اوره‌تان است. این ماده در اروپا یا آمریکای شمالی برای ریخته‌گری در دسترس است. ویژگی‌های مهم WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/71 FL/900 عبارتند از: مقاوم در برابر آتش، رسانا، انعطاف‌پذیری خوب. کاربردهای معمول شامل: چسب‌ها/نوارها، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، خودروسازی، کاربردهای دمای بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E108835-100654044	-	-
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	هدایت حرارتی	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	چسباندن	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای دمای بالا بردهای مدار چاپی	- -	- -
شماره پرونده UL	E108835	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 1.3	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 31.0-	F° 23.8-	TMA
رسانندگی گرمایی	W/m/K 0.86	-	ISO 22007-2

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان کاربری (Pot Life)	10 min to 60	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	3000 cP to 4000	-	-
دمای عملیاتی	-40 °C to 135	-40.0 - 275.0 F°	-
چگالی	1.20 g/cm³ to 1.24 1.70 g/cm³ to 1.78	- - -	- - -
سختی Shore	75 to 85	-	ISO 868
استحکام الکتریکی	27 kV/mm	-	IEC 60243
گذردهی نسبی	7.80	-	IEC 60250
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+12 ohms·cm	-	IEC 60093

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.