# Witcom PS 6L5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Witcom Engineering .Plastics B.V | **دسته بندی** | PS (GPPS) |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Witcom PS 6L5 یک محصول پلی استایرن عمومی است. این محصول در اروپا موجود است. ویژگی اصلی: دارای رتبه شعله.

## مشخصات فنی

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.22 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.30 to 0.60 % | - | ISO 2577 |
| **جذب آب** | | - | ISO 62 |
| | 0.10 % | - | - |
| | 0.10 % | - | - |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | MPa | - | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | 1.0 to 2.0 % | - | ISO 527-2 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول خمشی** | 6800 MPa | 986258.4 psi | ISO 178 |
| **تنش خمشی** | 63.0 MPa | 9137.39 psi | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | 2.5 kJ/m² | 1.19 ft·lb/in² | ISO 180/1A |
| **استحکام ضربه Izod بدون شکاف** | 5.8 kJ/m² | 2.76 ft·lb/in² | ISO 180/1U |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 80.0 C° | 176.0 F° | ISO 75-2/A |
| **CLTE** | 8.0E-5 cm/cm/°C | - | ISO 11359-2 |
| **RTI Imp** | 60.0 C° | 140.0 F° | UL 746 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | HB | - | ISO 1210 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.