

Cawiton® CN930

SEBS	دسته بندی	.Wittenburg B.V	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Cawiton CN930 یک گرید SEBS با عملکرد بالا با سختی Shore A 30 است. مقاومت در برابر دما و فشردگی آن بهتر از ترکیبات استاندارد SEBS است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.09	-	ISO 2781
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.0	-	ISO 1133

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 868	-	30	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 37	-		تنش کششی
-	psi 116.03	MPa 0.800	
-	psi 145.04	MPa 1.00	
-	psi 188.55	MPa 1.30	
-	psi 217.56	MPa 1.50	
-	psi 304.58	MPa 2.10	
ISO 37	psi 290.08	MPa 2.00	
-	-		
-	psi 667.17	MPa 4.60	
-	psi 435.11	MPa 3.00	

ISO 37	-		ازدیاد طول کششی
-	-	% 630	
-	-	% 470	

ISO 34-1	-		استحکام پارگی
-	-	kN/m 18	
-	-	kN/m 15	

ISO 815	-		مانایی فشاری
-	-	% 30	
-	-	% 81	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
DSC	F° 303.8	C° 151	دمای ذوب (DSC)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 140.0 - 86.0	to 60.0 °C 30.0	دمای هاپر (قیف)
-	F° 410.0 - 338.0	to 210 °C 170	دمای بخش عقب سیلندر
-	F° 428.0 - 356.0	to 220 °C 180	دمای بخش میانی سیلندر
-	F° 446.0 - 356.0	to 230 °C 180	دمای بخش جلوی سیلندر
-	F° 446.0 - 356.0	to 230 °C 180	دمای نازل
-	F° 104.0 - 68.0	to 40.0 °C 20.0	دمای قالب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.