Xuchuan 6001/B-8280 (Sole)

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 6001/B-8280 (Sole) یک محصول پلی یورتان است. این محصول در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی ها شامل: استحکام بالا، مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش استحکام بالا	- -	- -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.800 to 1.10 g/cm³	- -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³	-	
	1.080 to 1.200 g/cm³	-	
ویسکوزیته		-	-
	1.00 to 1.40 Pa·s	-	-
	0.800 to 1.20 Pa·s	-	-
سختی دورومتر	62 to 72	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست خمش Ross		-	-
	بدون ترک	-	-
	بدون ترک	-	-
سایش Williams	50.0 to 100 cc/php	-	-
استحکام کششی	9.00 to 12.0 MPa	1305.34 - 1740.46 psi	-
ازدیاد طول کششی	350 to 480 %	-	-
استحکام پارگی	29.0 to 40.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	6.0 to 8.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	20.0 to 30.0 sec	-	-
استحکام چسبندگی	44.1 to 73.5 kN/m	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	470 to 500 kg/m³	-	-
دمای پیش‌گرم			

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 F° 122.0 - 140.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند	40 to 45 °C 38 to 42 °C	- 104.0 - 113.0 F° 100.4 - 107.6 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 83 تا 85	- - -	- - -
زمان خروج از قالب	3.0 min to 5.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	45.0 °C to 55.0	113.0 - 131.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.