Xuchuan 6160/B-8260 (Mid-sole)

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 6160/B-8260 (Mid-sole) یک محصول پلی یورتان است. این محصول در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی ها شامل: استحکام بالا، مقاوم در برابر درجه حرارت پایین، مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش استحکام بالا مقاوم در برابر دما پایین	- - -	- - -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.450 to 0.550 g/cm³	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³	-	-
	1.080 to 1.200 g/cm³	-	-
ویسکوزیته		-	-
	1.00 to 1.40 Pa·s	-	-
	0.700 to 1.10 Pa·s	-	-
سختی دورومتر	40 to 50	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست خمش Ross (منهای ۲۰ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک	-	-
استحکام کششی	4.50 to 8.90 MPa	652.67 - 1290.84 psi	-
ازدیاد طول کششی	550 to 660 %	-	-
استحکام پارگی	24.0 to 32.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	6.0 to 7.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	40.0 to 50.0 sec	-	-
استحکام چسبندگی	39.2 to 58.8 kN/m	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	230 to 270 kg/m³	-	-
دمای پیش‌گرم			

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 F° 122.0 - 140.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند	40 to 45 °C 40 to 45 °C	- 104.0 - 113.0 F° 104.0 - 113.0 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 71 تا 73	- - -	- - -
زمان خروج از قالب	5.0 min to 7.0	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای قالب	45.0 °C to 55.0	113.0 - 131.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.