Xuchuan 6170/B-8280 (Mid-sole)

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 6170/B-8280 (Mid-sole) یک محصول پلی اورتان است. این محصول در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی‌ها شامل: استحکام بالا و مقاوم در برابر سایش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش استحکام بالا	- -	- -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.450 to 0.550 g/cm³	- -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	
ویسکوزیته	1.00 to 1.40 Pa·s 0.800 to 1.20 Pa·s	- - -	- - -
سختی دورومتر	45 to 55	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست خمش Ross (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک	-	-
استحکام کششی	3.90 to 7.90 MPa	565.65 - 1145.8 psi	-
ازدیاد طول کششی	520 to 690 %	-	-
استحکام پارگی	16.0 to 27.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	6.0 to 7.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	40.0 to 50.0 sec	-	-
استحکام چسبندگی	39.2 to 58.8 kN/m	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	230 to 260 kg/m³	-	-
دمای پیش‌گرم			

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 F° 122.0 - 140.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند	40 to 45 °C 40 to 45 °C	- 104.0 - 113.0 F° 104.0 - 113.0 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 77 تا 79	- - -	- - -
زمان خروج از قالب	3.0 min to 5.0	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای قالب	45.0 °C to 55.0	113.0 - 131.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.