Xuchuan 6170/B-8280 (Sole)

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 6170/B-8280 (کف) یک محصول پلی یورتان است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی‌ها شامل: استحکام بالا، مقاومت در برابر سایش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش استحکام بالا	- -	- -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 to 1.10 g/cm³	-	-
		-	-
	1.010 to 1.020 g/cm³	-	-
	1.080 to 1.200 g/cm³	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته		-	-
	to 1.40 Pa·s 1.00	-	-
	to 1.20 Pa·s 0.800	-	-
سختی دورومتر	to 72 62	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست خمش Ross (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک	-	-
سایش Williams	to 100 cc 60.0/ php	-	-
استحکام کششی	to 11.0 8.00 MPa	1595.42 - 1160.3 psi	-
ازدیاد طول کششی	% to 750 550	-	-
استحکام پارگی	to 40.0 kN 25.0/ m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	to 8.0 sec 6.0	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	to 50.0 sec 40.0	-	-
استحکام چسبندگی	to 58.8 kN/m 39.2	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	to 500 kg/m³ 470	-	-
دمای پیش‌گرم			

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 F° 122.0 - 140.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند	40 to 45 °C 40 to 45 °C	- 104.0 - 113.0 F° 104.0 - 113.0 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 69 تا 71	- - -	- - -
زمان خروج از قالب	3.0 min to 5.0	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای قالب	45.0 °C to 55.0	113.0 - 131.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.