Xuchuan CPU-1195/B-8260

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan CPU-1195/B-8260 یک محصول پلی یورتان است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کفش‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	-
		-	-
	1.080 to 1.200 g/cm³	-	-
	1.010 to 1.020 g/cm³	-	-

ویسکوزیته

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	700 to 1100 mPa·s 1000 to 1400 mPa·s	- 700.0 - 1100.0 cP 1000.0 - 1400.0 cP	- - -
سختی دورومتر	95	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست خمش Ross (منهای ۱۰ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک	-	-
سایش Williams	60.0 to 100 cc/ php	-	-
استحکام کششی	14.0 to 18.0 MPa	2030.53 - 2610.68 psi	-
ازدیاد طول کششی	550 to 650 %	-	-
استحکام پارگی	40.0 to 60.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی فوم صعود آزاد	1.100 g/cm³	-	-
دمای پیش‌گرم	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 F° 122.0 - 140.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند			

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	40 to 45 °C	104.0 - 113.0 F°	-
	40 to 45 °C	104.0 - 113.0 F°	-
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 120	-	-
زمان خروج از قالب	30 min	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	45.0 to 55.0 °C	113.0 - 131.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.