# Xuchuan XCA-4050

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou) | **دسته بندی** | PUR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Xuchuan XCA-4050 یک محصول پلی یورتان است. این محصول در آسیا اقیانوسیه در دسترس است. کاربردهای Xuchuan XCA-4050 شامل کیف/آستر، کالاهای مصرفی و مبلمان است. ویژگی اصلی: چسبندگی خوب.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چسبندگی | - | - |
| **کاربردها** | کیسه‌ها | - | - |
| | کفش‌ها | - | - |
| | مبلمان | - | - |
| | چرم مصنوعی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **محتوای جامد** | 49 to 51 % | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته** | 100 to 140 Pa·s | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **حلال‌ها** | DMF، TOL | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 4.90 MPa | 710.69 psi | - |
| **استحکام کششی** | 29.4 MPa | 4264.12 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 500 % | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.