# Xuchuan XWB-325

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou) | **دسته بندی** | PUR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Xuchuan XWB-325 یک محصول پلی یورتان است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی اصلی: چسبندگی خوب.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چسبندگی<br>نرم | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | چرم مصنوعی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **محتوای جامد** | 49 to 51 % | - | - |
| **ویسکوزیته** | | | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | 20000000 to 40000000 mPa·s | 20000000.0 - 40000000.0 cP | |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 1.96 MPa | 284.27 psi | - |
| **استحکام کششی** | 19.6 MPa | 2842.74 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 600 % | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.