Xuchuan 1001A/B-5301

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 1001A/B-5301 یک محصول ترموپلاستیک پلی یورتان الاستومر (پلی اتر) (TPU-پلی اتر) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی‌ها شامل: زیبایی‌شناسی خوب، پایداری ابعادی خوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب پایان سطح خوب چگالی پایین	- - -	- - -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.280 to 0.500 g/cm³	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	- -
ویسکوزیته	500 to 800 mPa·s 300 to 600 mPa·s	- 500.0 - 800.0 cP 300.0 - 600.0 cP	- - -
سختی دورومتر	28 to 50	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	7.0 to 9.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	50.0 to 60.0 sec	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	130 to 160 kg/m³	-	-
حفظ استحکام هیدرولیز (۷۰ درجه سانتی‌گراد)	%	-	-
دمای پیش‌گرم	50 to 60 °C 60 to 70 °C	- 122.0 - 140.0 F° 140.0 - 158.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	2.0 to 4.0 hr 10.0 to 15.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند	30 to 35 °C 35 to 40 °C	- 86.0 - 95.0 F° 95.0 - 104.0 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 45 تا 47 -	- - -	
زمان خروج از قالب	to 7.0 min 5.0	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	to 5.00 MPa 2.00	psi 725.19 - 290.08	-
ازدیاد طول کششی	% to 380 300	-	-
استحکام پارگی	to 26.0 kN/m 18.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	to 55.0 °C 45.0	F° 131.0 - 113.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.