Xuchuan 1003/B-5301

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 1003/B-5301 یک محصول ترموپلاستیک پلی یورتان الاستومر (پلی اتر) (TPU-پلی اتر) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. ویژگی اصلی: مقاومت خوب در برابر آب و هوا است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاوم در برابر هیدرولیز	- -	- -
کاربردها	تایرها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.500 to 0.600 g/cm³ 1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	300 to 800 mPa·s 300 to 600 mPa·s	- 300.0 - 800.0 cP 300.0 - 600.0 cP	- - -
سختی دورومتر	55 to 75	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش Akron	0.0500 to 0.100 cm³/1.61 km	-	-
استحکام کششی	3.30 to 5.50 MPa	478.63 - 797.71 psi	-
ازدیاد طول کششی	280 to 350 %	-	-
استحکام پارگی	11.0 to 20.0 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	7.0 to 9.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	1.0 to 1.2 min	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	240 to 280 kg/m³	-	-
حفظ استحکام هیدرولیز (۷۰ درجه سانتی‌گراد)	%	-	-
دمای پیش‌گرم	50 to 60 °C 60 to 70 °C	- 122.0 - 140.0 F° 140.0 - 158.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم			- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	2.0 hr to 4.0 10.0 hr to 15.0	- - -	
دمای فرآیند	30 °C to 35 35 °C to 40	- 86.0 - 95.0 °F 95.0 - 104.0 °F	- - -
تاب‌آوری (Resilience)	30 % to 40	-	-
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 120	- - -	- - -
زمان خروج از قالب	10 min to 15	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	35.0 °C to 45.0	95.0 - 113.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.