Xuchuan 1065G/B-5009

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 1065G/B-5009 یک محصول ترموپلاستیک پلی یورتان الاستومر (پلی اتر) (TPU-پلی اتر) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Xuchuan 1065G/B-5009 شامل کالاهای مصرفی و کاربردهای دریایی است. ویژگی اصلی: استحکام بالا است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا مقاوم در برابر هیدرولیز	- -	- -
کاربردها	کفش‌ها کاربردهای دریایی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.500 to 0.700 g/cm³	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	- -
ویسکوزیته	400 to 800 mPa·s 300 to 600 mPa·s	- 400.0 - 800.0 cP 300.0 - 600.0 cP	- - -
سختی دورومتر	65 to 80	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	8.0 to 10.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	1.0 to 1.2 min	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	250 to 350 kg/m³	-	-
حفظ استحکام هیدرولیز (۷۰ درجه سانتی‌گراد)	%	-	-
دمای پیش‌گرم	50 to 60 °C 60 to 70 °C	- 122.0 - 140.0 F° 140.0 - 158.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	2.0 to 4.0 hr 10.0 to 15.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند	30 to 35 °C 35 to 40 °C	- 86.0 - 95.0 F° 95.0 - 104.0 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100		- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 110	- - -	
زمان خروج از قالب	7.0 min to 9.0	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	3.50 MPa to 5.50	507.63 - 797.71 psi	-
ازدیاد طول کششی	380 % to 450	-	-
استحکام پارگی	17.0 kN/m to 22.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	35.0 °C to 45.0	95.0 - 113.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.