Xuchuan 2000/B-8580

تولیدکننده	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xuchuan 2000/B-8580 یک محصول ترموپلاستیک پلی یورتان الاستومر (پلی استر) (TPU-پلی استر) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربرد معمول: کالاهای مصرفی. ویژگی اصلی: پایداری ابعادی خوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب الاستیسیته بالا چگالی پایین	- - -	- - -
کاربردها	کفش‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.280 to 0.380 g/cm³	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	- -
ویسکوزیته	1.00 to 1.40 Pa·s 0.600 to 1.00 Pa·s	- - -	- - -
سختی دورومتر	27 to 40	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کرم شدن (Cream Time)	7.0 to 9.0 sec	-	-
زمان پایان صعود (Rise Time)	50.0 to 60.0 sec	-	-
چگالی فوم صعود آزاد	130 to 160 kg/m³	-	-
دمای پیش‌گرم	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 F° 122.0 - 140.0 F°	- - -
زمان پیش‌گرم	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
دمای فرآیند	40 to 45 °C 38 to 42 °C	- 104.0 - 113.0 F° 100.4 - 107.6 F°	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 71 تا 73		
زمان خروج از قالب	to 7.0 min 5.0	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	to 6.00 MPa 4.00	psi 870.23 - 580.15	-
ازدیاد طول کششی	% to 380 300	-	-
استحکام پارگی	to 26.0 kN/m 18.0	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای قالب	to 55.0 °C 45.0	F° 131.0 - 113.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.